

# D-100



Ακρυλική ξυλόκολλα ταχείας πήξεως, κρυσταλλίζε, με αντοχή στην υγρασία



## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ελαστική λευκή ξυλόκολλα επιπλοποιίας, ταχείας πήξεως, κρυσταλλίζε, με εξαιρετική αντοχή στην υγρασία. Παρέχει μακροχρόνια αντοχή σε κάθε ξυλουργική εφαρμογή. Είναι άφλεκτη, άοσμη, υποαλλεργική και αντέχει σε κραδασμούς και στα χτυπήματα των ξύλων. Είναι ιδανική για τη συγκόλληση μεγάλων ξύλινων επιφανειών σε θερμική πρέσα, ενώ αντέχει στους 115°C για 130 λεπτά, χωρίς να αλλοιώνεται. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές της κατηγορίας D3 κατά EN 204/205 και D2F κατά EN 12004 για συγκολλήσεις σκληρών και μαλακών ξύλων με δύναμη απόσπασης 5,0 N/mm<sup>2</sup>.

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η κόλλα DUROSTICK D-100 είναι κατάλληλη για συγκολλήσεις εξωτερικών και βρεχόμενων ξύλινων κατασκευών, όπως πέργκολες, κάσες παραθύρων, δρύινες πόρτες, αλλά και για ξύλινες σκάλες και ξύλινα δάπεδα, προστατεύοντας τη συγκόλληση από την υγρασία.

Επίσης, χρησιμοποιείται για ναυπηγικές εσωτερικές ξύλινες εργασίες, για συγκόλληση φελλού, διογκωμένης ή εξηλασμένης πολυστερίνης σε

μπετόν, ξύλο, MDF, σοβά και τούβλο. Προτείνεται για συγκολλήσεις επίπλων και κατασκευών από σκληρά ή μαλακά ξύλα, όπως οξιά, δρυς, καρυδιά, όρεγκον, παλίσανδρο, μαόνι, καθώς και σουηδικό.

## ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

### 1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από σκόνες και υπολείμματα χρωμάτων.

### 2. Εφαρμογής

Η κόλλα εφαρμόζεται ως έχει, με πινέλο ή ρολό και στις δύο προς συγκόλληση επιφάνειες. Για τη συσκευασία 'μπιμπερό' (φιάλη), κόψτε το ρουξούνι (μύτη) της συσκευασίας, τόσο, όσο να διασφαλίσετε την ομαλή ροή της κόλλας και εφαρμόστε τη στις δύο προς συγκόλληση επιφάνειες. Εντός 5-10 λεπτών πρεσάρουμε ή σταθεροποιούμε με νταβίδια για 3-5 ώρες, ανάλογα με την υγρασία και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Η συγκόλληση ολοκληρώνεται σε 24 ώρες.

## ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.

# D-100



Ακρυλική ξυλόκολλα ταχείας πήξεως, κρυσταλλίζε, με αντοχή στην υγρασία

Δεν συνιστάται η εφαρμογή της κόλλας σε θερμοκρασίες κάτω των +8°C, ενώ όσο παραμένει νωπή, η θερμοκρασία δεν θα πρέπει να πέσει κάτω από τους + 4°C.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Υπολείμματα κόλλας απομακρύνονται με καθαρό, βρεγμένο πανί ή σφουγγάρι, όσο η κόλλα είναι νωπή. Μετά την εφαρμογή, καθαρίζουμε τα εργαλεία και ξεπλένουμε τα χέρια μας με χλιαρό νερό.

## ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

200gr/m<sup>2</sup>

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, σε κλειστά δοχεία, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Χαρτοκιβώτιο 15 φιαλίδια των 500gr
- Δοχείο 4kg
- Βαρέλι 125kg (κατόπιν παραγγελίας)

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.)

Χρώμα	Λευκό, γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει
Ειδικό βάρος	1,05±0,05kg/lt
Στερεά κατά βάρος	50% w/w
Αραιώση με νερό	Έως 5%
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +8°C έως +35°C
Θερμοκρασιακή αντοχή σε πρέσα	Έως 115°C για 130 λεπτά
Αντοχή σε απόσπαση	5,0 N/mm <sup>2</sup> κατά EN 1348
Αρχική συγκόλληση	30-35 λεπτά
Άφλεκτο, άοσμο, φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον	

## DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr