



Βενζινόκολλα γενικής χρήσης



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ισχυρή βενζινόκολλα γενικής χρήσης (διπλής επάλειψης), με βάση το νεοπρένιο και συνθετικές ρητίνες σε συστήματα διαλυτών. Παρέχει ελαστική συγκόλληση σε υλικά και επιφάνειες που υπόκεινται σε σταθερές ή παραμορφωτικές τάσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η DUROSTICK No69 είναι κατάλληλη για βιομηχανίες σαλονιών, υποδηματοποιίας και εφαρμογές σε εγκαταστάσεις κλιματιστικών, βιομηχανίες πλαστικών σκαφών κ.ά. Κολλά δέρμα, δερματίνη, αφρώδες πλαστικό, λάστιχο, φελλό, μοκέτα, χαρτόνι κ.ά. μεταξύ τους ή επάνω σε ξύλινες, μεταλλικές και άλλες επιφάνειες.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι προς συγκόλληση επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από σκόνη και λίπη, να εφαρμόζουν καλά μεταξύ τους και να μην αφήνουν κενά.

2. Εφαρμογή

Αλείφουμε με πινέλο ή σπάτουλα ένα ισόπαχο στρώμα κόλλας και στις δύο προς συγκόλληση επιφάνειες και αφήνουμε να 'τραβήξει' για 15 περίπου λεπτά. Για επιδιορθώσεις σε υποδήματα από δέρμα ή λάστιχο, συνιστάται να προηγηθεί ελαφρύ γυαλοχαρτάρισμα. Στη συνέχεια, πιστά-ρουμε ή πρεσάρουμε τις δύο επιφάνειες. Σε μία ώρα η κόλλα έχει αποκτήσει το 75% της δύναμής της και σε 24 ώρες τις τελικές της αντοχές.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Η συσκευασία θα πρέπει να σφραγίζεται καλά ύστερα από κάθε χρήση.
- Το προϊόν, μετά το στέγνωμά του, είναι ακίνδυνο για την υγεία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Το πινέλο και τα χέρια καθαρίζονται με βενζίνη.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

300gr/m²



Βενζινόκολλα γενικής χρήσης

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες, σε σκιερούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως πολύ εύφλεκτο και επιβλαβές. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Κασετίνα 20 σωληνάρια των 70ml
- Χαρτοκιβώτιο 48τμχ 125gr
- Χαρτοκιβώτιο 24τμχ 250gr
- Χαρτοκιβώτιο 12τμχ 500gr
- Χαρτοκιβώτιο 12τμχ 1kg
- Δοχείο 5kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα	Ανοιχτό μπεζ
Ειδικό βάρος	0,81±0,06kg/lt
Ιξώδες	1.300±200 cP Spindle: No 3, Speed: 20 rpm στους 25°C
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -20°C έως +65°C

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.