

STUCOFIX



Ακρυλικός στόκος σπάτουλας έτοιμος προς χρήση



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Υδατοδιαλυτός λευκός στόκος, με βάση ρητίνες ακρυλοστευρενίου. Δουλεύεται εύκολα, γεμίζει και στρώνει θαυμάσια. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να 'σκάει' και τρίβεται εύκολα, προσφέροντας λεία και ανθεκτική επιφάνεια, χωρίς ατέλειες.

■ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έτοιμος προς χρήση.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε μπετόν, σοβά και ξύλο.
- Πολύ καλό γέμισμα.
- Ανθεκτικός στην υγρασία και τον παγετό.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το STUCOFIX εξομαλύνει τοιχοποιίες από μαρμαροσοβά, γυψοσοβά, γυψοσανίδες, καθώς και ξύλινες επιφάνειες, όπως πόρτες, παράθυρα, ακόμη και ξύλινα σκάφη. Σφραγίζει άριστα μικρές οπές που δημιουργούνται από πρόκες στους τοίχους.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από σαθρά σημεία και λάδια και να

έχουν περάσει τουλάχιστον 30 ημέρες από την κατασκευή τους (για μαρμαροσοβά ή εμφανές μπετόν).

2. Εφαρμογή

Το υλικό απλώνεται ως έχει με μεταλλική σπάτουλα σε μία έως δύο επιστρώσεις, πάχους 0,5mm. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί, αφού στεγνώσει η πρώτη. Μετά από 2-3 ώρες τρίβουμε με το κατάλληλο γυαλόχαρτο. Η επιφάνεια επαναβάφεται με πλαστικά, ακρυλικά χρώματα ή ριπολίνη.

■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1kg/2-3m², ανάλογα με την επιφάνεια.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.



Ακρυλικός στόκος σπάτουλας έτοιμος προς χρήση

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισημάνση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 24 τεμ. 200gr
Χαρτοκιβώτιο 18 τεμ. 400gr
Χαρτοκιβώτιο 24 τεμ. 800gr
Δοχείο 5kg, 20kg.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
■ Μορφή - Χρώμα	Πάστα - Λευκό
■ Ειδικό βάρος	1,70±0,08kg/lit
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +8°C έως +35°C
■ Βάψιμο ή τοποθέτηση ταπετσαρίας	Μετά από 24 ώρες

DUROSTICK A.B.E.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22
Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365
Φαξ: 2310 797 367
Email: info@durostick.gr