

D-72



Άοσμο βερνίκι πέτρας νερού



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ακρυλικό, άοσμο βερνίκι εμποτισμού πέτρας, υδατικής βάσης. Παραμένει διάφανο, χωρίς να κιτρινίζει ή να ξεφλουδίζει. Αναδεικνύει τα φυσικά 'νερά' της πέτρας και δίνει στην επιφάνεια την αίσθηση του 'μόνιμα βρεγμένου'. Προστατεύει τους αρμούς των πλακόστρωτων δαπέδων από τη ρηγμάτωση, την αποσάθρωση και τους ρύπους.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το βερνίκι DUROSTICK D-72 εφαρμόζεται όπου η αισθητική απαίτηση υπαγορεύει γυαλιστερή ή σατινέ επιφάνεια **σε εσωτερικούς χώρους**. Κατάλληλο για επενδύσεις σε δάπεδα ή τοίχους με φυσικές πέτρες ή πλάκες Πηλίου, Καρύστου, καθώς και τεχνητές πέτρες, διακοσμητικά τούβλα, πορόλιθους, έγχρωμα βότσαλα κ.ά. Ιδανικό για επίστρωση βοτσάλων, τονίζοντας και αναδεικνύοντας τα φυσικά τους χρώματα, παρέχοντας παράλληλα προστασία από τους ρύπους. Εάν επιθυμούμε ματ όψη της επένδυσης, τότε, αντί του DUROSTICK D-72 συνιστάται το

αδιαβροχοποιητικό RENOLIT, το ματ βερνίκι νερού DECOFIN AQUA, το ματ βερνίκι διαλύτου VISTA ή και τα πολυουρεθανικά ματ βερνίκια 2 συστατικών DECOFIN AQUA PU και DECOFIN POLYURETHANE της DUROSTICK.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι νέες επιφάνειες καθαρίζονται έπειτα από 3-4 εβδομάδες από την αρμολόγησή τους, με σκληρή βούρτσα και καθαριστικό πετρών DUROSTICK D-7, προκειμένου να απαλλαγούν από οικοδομικά κατάλοιπα. Παλιές επιφάνειες καθαρίζονται με τον ίδιο τρόπο από λεκέδες που προέρχονται από σκόνη, λάσπες και πλαστικά χρώματα.

Ριπολίνες και βερνίκια αφαιρούνται με διαβρωτικό και αφαιρετικό χρωμάτων DUROSTICK D-26. Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον 24 ώρες μετά και εφόσον η επιφάνεια έχει στεγνώσει τελείως.

2. Εφαρμογή

Το DUROSTICK D-72 είναι έτοιμο προς χρήση. Ανακατεύουμε καλά και εφαρμόζουμε σε καθαρές

D-72



Αοσμο βερνίκι πέτρας νερού

και στεγνές επιφάνειες με ρολό βερνικιού, πινέλο ή πιστόλι.

Η πρώτη επίστρωση αραιώνεται σε αναλογία 1:1 με νερό, έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διείσδυση και πρόσφυση. Ακολουθούν μία έως δύο επιστρώσεις με διαφορά 2-3ών ωρών μεταξύ τους.

■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με ζεστό νερό και σαπούνι, αμέσως μετά τη χρήση τους.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/8-10m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, προστατευμένου από τον παγετό, για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Η επιφάνεια που έχει διακοσμηθεί με βερνίκι πέτρας νερού D-72, δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με το νερό για τις επόμενες 24 τουλάχιστον ώρες από την εφαρμογή του.
- Δεν συνιστάται η εφαρμογή του σε μπάνια και κουζίνες.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml
Δοχείο 2,5lt.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ Μορφή	Διασπορά ακρυλικής πολυουρεθάνης
■ Χρώμα	Υπόλευκο, γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει
■ Ειδικό βάρος	1,05±0,05kg/lt
■ Στερεά κατά βάρος	34,0±1,0% w/w
■ pH	7,5±1,0
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
■ Στιλπνότητα	1η επίστρωση: σατινέ όψη (αραίωση 1:1 με νερό), 2η & 3η επίστρωση: γυαλιστερή όψη
■ Χρόνος στεγνώματος	Μία ώρα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
■ Χρόνος επαναβαφής	2 - 3 ώρες

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/θ: «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού», Τύπος Υ): 140gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 10gr/lt Π.Ο.Ε.

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr