



Αδιάβροχη ρευστή κόλλα πλακιδίων



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Λευκή κόλλα πλακιδίων ακρυλικής βάσης, σε μορφή πάστας, έτοιμη προς χρήση. Έχει υψηλή συγκολλητική δύναμη, μηδενική ολίσθηση, μεγάλη αντοχή σε κραδασμούς, δονήσεις και συστολοδιαστολές. Είναι ιδανική για μικροεπισκευές και μερεμέτια, λόγω της απλής και γρήγορης εφαρμογής της. Κατατάσσεται στην κατηγορία D2T κατά EN 12004.

■ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή πρόσφυση.
- Εξαιρετική εργασιμότητα.
- Ταχύτητα και ευκολία εφαρμογής.
- Μετά την ωρίμανσή της, ακόμη και σε έκθεση σε νερό για αρκετές ημέρες, παραμένει αδιάβροχη.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η DUROSTICK No37 είναι κατάλληλη για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων, τεχνητών

διακοσμητικών τούβλων, θερμομονωτικών και ηχομονωτικών πλακών, σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, σοβά, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, ξύλο, στέρεη λαδομπογιά, νοβοπάν. Κατάλληλη και για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων σε χώρους με υγρασία, όπως μπάνια, wc και κουζίνες, ακόμη και για συγκόλληση πλακιδίων που έχουν αποκολληθεί και δεν είναι δυνατή η αφαίρεση της παλιάς κόλλας. Απαραίτητη για συγκολλήσεις πλακιδίων σε ξύλινα πατάρια και χωρίσματα, σε πάγκους και τοίχους κουζίνας. Χρησιμοποιείται εξωτερικά σε τοίχους και εσωτερικά σε τοίχους και δάπεδα. Η προεπάλειψη πλακιδίων χαμηλής απορροφητικότητας με κόλλα No37, εφόσον έχει επιλεγθεί τσιμεντοειδής κόλλα κατηγορίας C1 ή C1T, διασφαλίζει άρρηκτη συγκόλληση, αυξάνοντας την πρόσφυση στο υπόστρωμα. Η προσθήκη σε τσιμεντοειδείς κόλλες, σε αναλογία 1kg για κάθε σακί 25kg, αυξάνει τη συγκολλητική δύναμη, την ευκαμψία και την πρόσφυσή τους.



Αδιάβροχη ρευστή κόλλα πλακιδίων

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι στεγνές, σταθερές, συμπαγείς, απαλλαγμένες από σκόνες, σαθρά σημεία, λάδια, λίπη και χρώματα.

2. Εφαρμογή

Απλώνουμε την κόλλα ομοιόμορφα με οδοντωτή σπάτουλα 3-5mm και τοποθετούμε τα πλακίδια εντός 20 λεπτών, ώστε να μην δημιουργηθεί 'πέτσα'. Εάν τα πλακίδια και το υπόστρωμα είναι χαμηλής απορροφητικότητας, εφαρμόζουμε την κόλλα και στις δύο επιφάνειες, αφήνουμε να 'τραβήξει' (η κόλλα) για περίπου 10 λεπτά και τα τοποθετούμε.

■ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Οι επιφάνειες που έχουν συγκολληθεί με Νο37 παραδίδονται προς χρήση μετά από 3-7 ημέρες, ανάλογα με την υγρασία των χώρων.
- Απαραίτητα η μία από τις δύο επιφάνειες θα πρέπει να είναι απορροφητική.
- Ιδιαίτερα πορώδεις επιφάνειες, όπως το πορομπετόν και οι γυψοσανίδες, θα πρέπει να ασταρώνονται με μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX της DUROSTICK.

■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία, τα δοχεία και τα πλακίδια καθαρίζονται με νερό όσο η κόλλα είναι νωπή. Όταν πήξει, καθαρίζονται μόνο με μηχανικά μέσα.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1-1,5kg/m², ανάλογα με το μέγεθος του δοντιού της σπάτουλας, την ομαλότητα της επιφάνειας και τις διαστάσεις των πλακιδίων.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες, σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 1kg

Δοχείο 5kg

Βαρελάκι 30kg.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.)

■ Μορφή - Χρώμα	Πάστα ακρυλικής βάσης - Λευκό
■ Ειδικό βάρος	1,55±0,08kg/lt
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
■ Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -30°C έως +100°C για 2 ώρες
■ Ολίσθηση κατά EN 1308	≤ 0,5mm
■ Αρχική αντοχή διάτμησης κατά EN 12004-2:2017 (8.4.3.2)	≥ 1,0N/mm ²
■ Αντοχή διάτμησης μετά από εμβάπτιση σε νερό κατά EN 12004-2:2017 (8.4.3.3)	≥ 0,5N/mm ²
■ Αντοχή διάτμησης μετά από θέρμανση κατά EN 12004-2:2017 (8.4.3.4)	≥ 1,0N/mm ²
■ Αντοχή διάτμησης σε ανοδική θερμοκρασία κατά EN 12004-2:2017 (8.4.3.5)	≥ 1,0N/mm ²
■ Αρμολόγηση σε τοίχο	Μετά από 12 ώρες
■ Αρμολόγηση σε δάπεδο	Μετά από 24 ώρες
■ Αντοχή στην υγρασία	Πολύ καλή
■ Ελαστικότητα	Υψηλή

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr